



RS 50 Plus Extern

Film de protection solaire pour intimité Externe.



SKU: REZ1803

GSW® RS 50 Plus À l'extérieur, la protection solaire est réduite au minimum tout en garantissant un maximum de lumière naturelle. La réflexion de la lumière est considérablement réduite et comme le film agit comme un miroir sans tain, vous ne pouvez pas voir à l'intérieur et l'extérieur d'une maison ou d'un bâtiment prend un aspect moderne.

Propriétés:

Bloque modérément les infrarouges.
Crée une belle apparence sur la façade.
Un léger reflet laisse entrer beaucoup de lumière.
Le verre a une durée de vie plus longue.
Aspect verre argenté clair.
Vue de l'intérieur vers l'extérieur.

| PERFORMANCES DU PRODUIT | |
|---|------|
| Protection UV | 99% |
| Entrée de lumière | 52% |
| Réflexion de la lumière visible à l'extérieur | 26% |
| Réflexion de la lumière visible à l'intérieur | 26% |
| Réflexion de l'énergie solaire | 30% |
| Absorption de l'énergie solaire | 33% |
| Transmission de l'énergie solaire | 37% |
| Réduction de la réflexion | 44% |
| Adhésion au soleil | 40% |
| Simple vitrage à énergie solaire repoussée | 56% |
| Double vitrage à énergie solaire repoussée | 60% |
| Valeur G | 0.44 |
| Valeur U unique | 5.5 |
| Valeur U double | |
| Coefficient d'ombre | 0.4 |



SOLAIRE

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Garantie verticale* | 7 ans |
| Garantie horizontale* | 3 ans |
| Assemblée | dehors |
| Couleur de la feuille | Lumière argentée |
| Couleur de la feuille à l'intérieur | |

* Filmez la fenêtre sous la bande de recouvrement ou utilisez les produits d'étanchéité Bloem® testés.

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

RS 50 Plus Extern

Film de protection solaire pour intimité Externe.

SKU: REZ1803

| TYPES DE VERRE | APPROPRIÉ |
|-------------------------------------|-----------|
| Simple vitrage clair | Oui |
| Simple vitrage teinté | Oui |
| Simple vitrage teinté réfléchissant | Oui |
| Double vitrage clair | Oui |
| Double vitrage teinté | Oui |
| Double vitrage teinté réfléchissant | Oui |
| Double vitrage gaz | Oui |
| Double vitrage clair STADIP EXT. | Oui |
| Double vitrage clair STADIP INT. | Oui |
| Triple vitrage | Oui |
| Acrylique 4 mm | Oui |
| Polycarbonate 4 mm | Non |

| CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT | |
|-----------------------------|--------------------|
| Largeur(s) | 122, 152 et 183 cm |
| Longueur(s) | 30 mètres |
| Épaisseur de la feuille | 60µ |
| Matériel | PET |
| Période de conservation | 3 ans |
| Température de stockage | -5 °C à +40 °C |
| Classe de feu | EN13501-1 |
| Producteur | |

*Recommandations basées sur une surface vitrée de 2,5 m2 max. Contactez-nous pour plus d'informations.

Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film pour vitrage et moins de chaleur est perdue à l'extérieur.

Assemblée

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérive verte (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !



1. Couche dure résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optiquement de haute qualité, avec particules métalliques contre le rayonnement IR.
3. Colle autocollante, polymérisation du verre sous 15 jours.
4. Film protecteur, à jeter après installation.

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**