



SP Steel 20 Super Plus Extern


Film de protection solaire pour intimité Externe.

SKU: REZ1814


Le film pour fenêtre externe GSW® SP Steel 20 Super Plus maintient la chaleur solaire au minimum tout en laissant entrer un peu de lumière naturelle. Ce film réduit considérablement la réflexion de la lumière solaire et donne de la couleur et de la personnalité aux bâtiments. La vue de l'intérieur vers l'extérieur est très neutre.

Propriétés:

Bloque les infrarouges normaux.
Crée une belle apparence sur la façade.
Idéal pour l'intimité pendant la journée.
Le verre a une durée de vie plus longue.
Aspect verre acier.
La dernière technologie



PERFORMANCES DU PRODUIT	
Protection UV	99%
Entrée de lumière	22%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	32%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	28%
Réflexion de l'énergie solaire	31%
Absorption de l'énergie solaire	49%
Transmission de l'énergie solaire	20%
Réduction de la réflexion	80%
Adhésion au soleil	27%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	69%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	73%
Valeur G	0.3
Valeur U unique	5.8
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.3



SOLAIRE

Garantie verticale* 8 ans

Garantie horizontale* 5 ans

Assemblée dehors

Couleur de la feuille Acier

Couleur de la feuille à l'intérieur

* Filmez la fenêtre sous la bande de recouvrement ou utilisez les produits d'étanchéité Bloem® testés.

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

SP Steel 20 Super Plus Extern

Film de protection solaire pour intimité Externe.

SKU: REZ1814

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Oui
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Oui
Double vitrage clair STADIP EXT.	Non
Double vitrage clair STADIP INT.	Oui
Triple vitrage	Non
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	122, 152 et 183 cm
Longueur(s)	30 mètres
Épaisseur de la feuille	60µ
Matériel	PET
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à +40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

*Recommandations basées sur une surface vitrée de 2,5 m2 max. Contactez-nous pour plus d'informations.

Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film pour vitrage et moins de chaleur est perdue à l'extérieur.

Assemblée

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérive verte (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !



1. Couche dure résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optiquement de haute qualité, avec particules métalliques contre le rayonnement IR.
3. Colle autocollante, polymérisation du verre sous 15 jours.
4. Film protecteur, à jeter après installation.

SOLAIRE

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**