



SP Steel 50 Super Plus Extern

Zonwerende privacy folie Extern


SKU: REZ1815

GSW® SP Steel 50 Super Plus Extern raamfolie blijft zonnewarmte tot een minimum beperkt en is er tegelijkertijd enige natuurlijke lichtinval. Met deze folie wordt de weerkaatsing van zonlicht aanmerkelijk teruggedrongen en krijgen gebouwen kleur en persoonlijkheid. Zicht van binnen naar buiten is zeer neutraal.

Eigenschappen:

- Blokkeert infrarood middelmatig
- Creëert fraaie uitstraling op gevel.
- Laat veel lichtval door.
- Glas krijgt een langere levensduur.
- Stalen glaslook.
- De nieuwste technologie.

PRODUCT PRESTATIES	
UV wering	99%
Lichttoetreding	50%
Reflectie zichtbaar licht buiten	14%
Reflectie zichtbaar licht binnen	11%
Reflectie van zonne-energie	13%
Absorptie van zonne-energie	40%
Transmissie van zonne-energie	47%
Vermindering reflectie	53%
Zontoetreding	46%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	49%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	54%
G-waarde	0.51
U-waarde enkel	5.8
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.6



99%



UV

50%



LTA

49%



AZ-EG

40%



ABS

SOLAR

Garantie verticaal* 8 jaar

Garantie horizontaal* 5 jaar

Montage buiten

Foliekleur Staal

Foliekleurbinnen

* Raamfolie onder afdeklijst of gebruik van afdichtingsproducten Bloem® afdichtingsproducten.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

SP Steel 50 Super Plus Extern

Zonwerende privacy folie Extern

SKU: REZ1815

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	ja
Helder dubbel glas STADIP EXT.	nee
Helder dubbel glas STADIP INT.	ja
Triple glas	Let op !
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de raamfolie waarbij minder warmte er verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	122, 152 en 183 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	60 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optisch hoogwaardig Polyester, met metaalpartikels tegen Infrarood straling.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE