



Sp Multi-layer 50

Film de protection solaire pour la vie privée

SKU: RZ1521

Le film pour vitrage multi-alliage GSW® Sp Multilayer 50 est conçu pour répondre sélectivement au spectre de la lumière solaire, créant le meilleur compromis possible entre transparence et performance.

Propriétés:

Bloque les infrarouges normaux.


Crée une belle apparence sur la façade.

Un léger reflet laisse entrer beaucoup de lumière.

Le verre a une durée de vie plus longue.

Aspect verre nickelé.

Vue de l'intérieur vers l'extérieur.



PERFORMANCES DU PRODUIT

Protection UV	99%
Entrée de lumière	41%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	32%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	32%
Réflexion de l'énergie solaire	47%
Absorption de l'énergie solaire	25%
Transmission de l'énergie solaire	28%
Réduction de la réflexion	58%
Adhésion au soleil	34%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	63%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	66%
Valeur G	0.36
Valeur U unique	4.9
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.4

99%



UV

41%



LTA

63%



AZ-EG

25%



ABS

SOLAIRE

Garantie 10 ans

Assemblée À l'intérieur

Couleur de la feuille Nickel

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Sp Multi-layer 50

Film de protection solaire pour la vie privée

SKU: RZ1521

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Oui
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Oui
Double vitrage clair STADIP EXT.	Oui
Double vitrage clair STADIP INT.	Oui
Triple vitrage	Non
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	152 cm et 122 cm
Longueur(s)	30 mètres
Épaisseur de la feuille	40µ
Matériel	PET
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à '+40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

*Recommandations basées sur une surface vitrée de maximum 2,5 m². Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film et moins de chaleur est perdue vers l'extérieur.

Assemblée

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérive verte (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !



1. Couche dure résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optique de haute qualité, avec particules métalliques contre le rayonnement IR.
3. Colle autocollante, polymérisation du verre sous 15 jours.
4. Film protecteur, à jeter après installation.

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**