



# Safety 4 Mil Clear Extern

Veiligheid folie

SKU: RV1572

GSW® Safety 4 Mil Clear Extern glasheldere film zorgt voor versterking van de ondergrond tegen anti doorval, voorkomt letsel en versplintering van glas in voeding volgens, testen Europese normering en richtlijnen

## Eigenschappen:

EN 12600 2B2


Letsel beveiliging.

Extra veiligheid voor verticale en horizontale montage.

Vandalisme.

Glas krijgt een langere levensduur.

Geheel transparant.



## PRODUCT PRESTATIES

UV wering	99%
Lichttoetreding	85%
Reflectie zichtbaar licht buiten	11%
Reflectie zichtbaar licht binnen	11%
Reflectie van zonne-energie	9%
Absorptie van zonne-energie	14%
Transmissie van zonne-energie	77%
Vermindering reflectie	14%
Zontoetreding	81%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	19%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	19%
G-waarde	0.83
U-waarde enkel	5.7
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.9

99%

85%

19%

14%

UV

LTA

AZ-EG

ABS

SAFETY

Garantie verticaal 5 Jaar

Garantie horizontaal 3 Jaar

Montage Buiten

Foliekleur Transparant

Brandklasse EN13501-1

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
**VISIT [GSWFILM.COM](http://GSWFILM.COM)**

Contact sales +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# Safety 4 Mil Clear Extern

Veiligheid folie

SKU: RV1572

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	ja
Helder dubbel glas STADIP EXT.	ja
Helder dubbel glas STADIP INT.	ja
Triple glas	ja
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

**\*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.**

## U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de raamfolie waarbij minder warmte er verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	183, 152 en 122 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	125 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

## Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

## Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optisch hoogwaardig Polyester.
3. Versterkte zelfklevende lijm voor een hoger elasticiteit van de folie bij inslag, polymerisatie met glas binnen 30 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (\*op dubbel glas 4-16-4)  
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE