



Roofshield White Extern

Zonwerende privacy folie Extern

SKU: REZ1518

GSW® Roofshield White Extern zelfklevende reflecterende raamfolie is speciaal ontworpen ter bescherming tegen de schadelijke effecten van zonlicht en zonnewarmte. Weerkaatsing wordt beperkt en geschikt voor Polycarbonaat kanaalplaten.

Eigenschappen:

- Blokeert infrarood Hoog.
- Creëert fraaie uitstraling op gevel.
- Ondergrond krijgt een langere levensduur.
- Witte glaslook.
- Zonwerende TPU.
- De nieuwste technologie.

PRODUCT PRESTATIES

UV wering	99%
Lichttoetreding	14%
Reflectie zichtbaar licht buiten	72%
Reflectie zichtbaar licht binnen	44%
Reflectie van zonne-energie	59%
Absorptie van zonne-energie	25%
Transmissie van zonne-energie	16%
Vermindering reflectie	88%
Zontoetreding	20%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	80%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	80%
G-waarde	0.18
U-waarde enkel	0.22
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.2
Infrarood wering (760-2500 nm)	



99%



UV

14%



LTA

80%



AZ-EG

25%



ABS

SOLAR

Garantie verticaal* 5 jaar

Garantie horizontaal* 5 jaar

Montage buiten

Foliekleur Wit

Foliekleurbinnen

*

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Roofshield White Extern

Zonwerende privacy folie Extern

SKU: REZ1518

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	ja
Helder dubbel glas STADIP EXT.	ja
Helder dubbel glas STADIP INT.	ja
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	ja

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de raamfolie waarbij minder warmte er verloren naar buiten gaat.


PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	152 cm
Lengte(s)	15 meter
Foliedikte	180 µ
Materiaal	TPU
Bewaartermijn	1 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Energetische prestaties	EN 410
Producent	

Montage

Raamfolie monteren met water en Servfaces® Slip. Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met Servfaces® Fast Shine - 3 in ONE. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Capsheet
2. Zelfhelende Hydrofoob Coating
3. Kleur Thermoplastisch Polyurethaan
4. Druk Lijm
5. Verwijderbaar Matte Bescherm laag

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2026 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE

SOLAR

V17/07/26