



Roofshield Silver

Film de protection solaire pour la vie privée

SKU: RZ1500

Le film réfléchissant autocollant GSW® Roofshield Silver est spécialement conçu pour protéger contre les effets nocifs du soleil et bloquer la chaleur solaire, limiter la réflexion et prévenir la décoloration du polycarbonate et d'autres matériaux synthétiques.

Propriétés:

Bloque les infrarouges élevés.

Crée une belle apparence sur la façade.

Idéal pour l'intimité pendant la journée.

Le polycarbonate a une durée de vie plus longue.

Aspect Argenté diffus mat.

Visibilité minimale de l'intérieur vers l'extérieur.



PERFORMANCES DU PRODUIT

Protection UV	99%
Entrée de lumière	10%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	38%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	25%
Réflexion de l'énergie solaire	42%
Absorption de l'énergie solaire	44%
Transmission de l'énergie solaire	14%
Réduction de la réflexion	88%
Adhésion au soleil	22%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	75%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	78%
Valeur G	0.22
Valeur U unique	
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.2

99%



UV

10%



LTA

75%



AZ-EG

44%



ABS

SOLAIRE

Garantie

8 ans

Assemblée

À l'intérieur

Couleur de la feuille

Argent

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Roofshield Silver

Film de protection solaire pour la vie privée

SKU: RZ1500

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Attention !
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Attention !
Double vitrage teinté	Non
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Non
Double vitrage clair STADIP EXT.	Non
Double vitrage clair STADIP INT.	Non
Triple vitrage	Non
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	152 cm
Longueur(s)	50 mètres
Épaisseur de la feuille	60µ
Matériel	PVC
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à '+40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

*Recommandations basées sur une surface vitrée de maximum 2,5 m². Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film et moins de chaleur est perdue vers l'extérieur.

Assemblée

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérive verte (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !



1. PVC avec particules métalliques contre le rayonnement IR.
2. Adhésif semi-permanent qui permet de dégazer la surface.
3. Film protecteur, à jeter après installation.

SOLAIRE

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswwilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**