



# SSF 70 Extern


Film de protection solaire pour intimité Externe.

SKU: REZ1504


Le film pour vitrage externe Global® SSF 70 a été développé avec les technologies Nano les plus récentes. Il contient un composé céramique qui limite l'échauffement par le soleil et garantit une transparence intacte.

## Propriétés:

- Bloque modérément les infrarouges.
- Presque transparent.
- Idéal pour les bâtiments monumentaux et les vitrines de magasins.
- Le verre a une durée de vie plus longue.
- Laisse entrer beaucoup de lumière.
- La dernière technologie.



PERFORMANCES DU PRODUIT	
Protection UV	99%
Entrée de lumière	70%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	11%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	11%
Réflexion de l'énergie solaire	22%
Absorption de l'énergie solaire	36%
Transmission de l'énergie solaire	42%
Réduction de la réflexion	23%
Adhésion au soleil	52%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	48%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	55%
Valeur G	0.49
Valeur U unique	5.8
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.6
Protection infrarouge (760-2500 nm)	97%



Garantie verticale*	10 ans
Garantie horizontale*	10 ans
Assemblée	dehors
Couleur de la feuille	Neutre
Couleur de la feuille à l'intérieur	

\* Filmez la fenêtre sous la bande de recouvrement ou utilisez les produits d'étanchéité Bloem® testés.

**FILM DE VITRE PROFESSIONNEL**  
**GSWFILM.COM**

Contact +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# SSF 70 Extern

Film de protection solaire pour intimité Externe.

SKU: REZ1504

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Oui
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Oui
Double vitrage clair STADIP EXT.	Attention !
Double vitrage clair STADIP INT.	Oui
Triple vitrage	Oui
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	152 et 183 cm
Longueur(s)	30 mètres
Épaisseur de la feuille	75 µ
Matériel	PET
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à +40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	Distributeur Global® Windowfilms

## Assemblée

Installez le film pour vitres avec de l'eau et le Servfaces® Slip. N'utilisez absolument aucun produit chimique !


## Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !

\*Recommandations basées sur une surface vitrée de 2,5 m2 max. Contactez-nous pour plus d'informations.

## Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film pour vitrage et moins de chaleur est perdue à l'extérieur.



1. Couche dure résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optiquement de haute qualité, avec particules métalliques contre le rayonnement IR.
3. Colle autocollante, polymérisation du verre sous 15 jours.
4. Film protecteur, à jeter après installation.

SOLAIRE

**FILM DE VITRE PROFESSIONNEL**  
**GSWFILM.COM**

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (\*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST  
GRATUIT**